



**Produktgruppe:** Daemmung

## best wood TOP 160

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

94

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Holzfasern

**ZUSATZSTOFFE:**

PMDI Verleimung, Paraffin, Latex

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Holzfasern-Dämmung als bewitterbare Aufsparrendämmung, Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckplatte

? rutschhemmende Latexbeschichtung

? erhöhter Dämmwert

Unsere TOP 160 Aufsparrendämmung ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte und bei Dachneigungen ? 15° als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet. Ebenso kann die Aufsparrendämmung TOP 160 sehr gut als bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Durch unser einzigartiges Produktionsverfahren wird die Platte von beiden Seiten bedampft und hat dadurch zwei gleich stabile Oberflächen. So kann die Platte beidseitig verwendet werden und es fällt kaum Verschnitt an. Die Holzfasern-Dämmung TOP 160 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die TOP 160 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen vor der Montage der Konterlatte mit best wood Unterdeckbahnen-Klebedichtmasse UDB geschlossen werden.

**Anwendungsbereiche:**

- Vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)
- Laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet
- Wasserabweisende Unterdeckplatte Dach und Wand
- UDP-A gemäß ZVDH

**Vorteile:**

- Druckfeste Holzfasern-Dämmplatte mit einem Gewicht von 160 kg/m<sup>3</sup>
- Erhöhter Dämmwert
- Hervorragender Wert der Wärmeleitfähigkeit
- Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz und optimale Wärmedämmung im Winter
- Bewitterbare Aufdachdämmung ? 15° als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet
- Bis zu 12 Wochen frei bewitterbar
- Rutschfeste Latexbeschichtung für mehr Sicherheit auf dem Dach
- Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden
- Verbessert den Schallschutz: Holzfasern-Dämmplatten sind eine sehr gute Schalldämmung, je höher die Rohdichte desto besser die schalldämmende Wirkung
- Durchgehend hydrophobiert

- Diffusionsoffen und somit feuchtigkeitsregulierend
- Einfache Verlegung - abgesichert durch unsere Verarbeitungsrichtlinien Aufdachdämmung
- Kaum Verschnitt durch beidseitige Verwendbarkeit der Holzfaser-Dämmplatten
- Komplett recycelfähig

**WAERMELEITWERT [w/mk]:**

0,043

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

CE, ZVDH Materialgarantie

**PRODUKTHOME PAGE:**

<https://www.schneider-holz.com/holzfaserdaemmplatten/holzfaserdaemmstoffe/aufsparrendaemmung/top-160-aufsparrendaemmung.html>

**EINZELHANDEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

ja

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

## Hersteller

**Firma:** best wood SCHNEIDER® GmbH

**Strasse:** Kappel 28

**PLZ Ort:** 88436 Eberhardzell-Kappel

**Telefon:** 07355 9320 0

**Fax:** 07355 9320 300

**Email:** [info@schneider-holz.com](mailto:info@schneider-holz.com)

**Internet:** [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

**Ansprechpartner:** Bianca Reuter-Fischer

[b.reuter@schneider-holz.com](mailto:b.reuter@schneider-holz.com)

**Firmenprofil:**

best wood SCHNEIDER® GmbH ist ein europaweit agierendes, mittelständisches Unternehmen mit Produktionsstandort in Süddeutschland und einer Niederlassung in der Schweiz. Wir produzieren alle statisch belasteten Holzprodukte für den modernen Holz- und Passivhausbau, sowie flexible und druckfeste best wood HOLZFASER-DÄMMPLATTEN für die Anwendungsbereiche Dach, Wand und Decke. Alle unsere Produkte sind PEFC und natureplus zertifiziert. Das natureplus®-Gütesiegel kennzeichnet die besten Produkte für Nachhaltiges Bauen.

Stand: 30.01.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.