



Produktgruppe: Daemmung

CLAYTEC - Lehm- bauplatte D20 / D25

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Schilfrohr

ZUSATZSTOFFE:

Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrge- webe, Hanf, Jutegewebe

PRODUKT BESCHREIBUNG:

Trockenbauplatte aus Lehm und Schilf zum Beplan- ken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Claytec-Lehm- bauplatte ist Trockenbauplatte und Lehmputz in Einem. Sie entstand aus handwerklicher Erfahrung und ist seit 20 Jahren am Markt. Mit einer Rohdichte von 700 kg/m³ bietet sie Lehm- masse und ist dabei gut zu verarbeiten. Für die Armierungslage ist Lehm- klebe- und Armierungsmörtel geeignet.

Anwendungsgebiet

Lehm- bauplatte zum Beplan- ken von Holz- und Metallständerkonstruktionen im Innenbereich. Für Innenwände, Vor- satzschalen, Decken- und Dachflächen im Trockenbau. Als Untergrund für YOSIMA Lehm- Designputz oder CLAYTEC Lehm- Oberputz fein mit CLAYFIX Lehm- Anstrich.

Zusammensetzung

Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrge- webe, Hanf, Jutegewebe.

Maße und Gewichte

Lehm- bauplatte D20: B = 150,0 cm, L = 62,5 cm, D = ca. 20 mm. Gewicht ca. 13,1 kg/Platte = ca. 14,0 kg/m² (Artikelnummer: 09.004)

Lehm- bauplatte D25: B = 150,0 cm, L = 62,5 cm, D = ca. 25 mm. Gewicht ca. 16,4 kg/Platte = ca. 17,5 kg/m² (Artikelnummer: 09.002)

Lieferform

Eingeschweißt auf Paletten à 60 Stk

Unterkonstruktion

D20, Wände, Decken und Dachschrägen: Abstand Achsmaß max. 37,5 cm (= 150 cm/4)

D25, Wände: Abstand Achsmaß 50 cm (= 150 cm/3). Decken und Dachschrägen: Abstand Achsmaß max. 37,5 cm (= 150 cm/4) Für den max. Feuchtgehalt von UK- Hölzern gilt ATV DIN 18334:2016-09. Die Platten werden um 90° versetzt zur Unterkonstruktion angebracht. Werden sie ausnahmsweise

parallel zur Unterkonstruktion verlegt (z.B. zwischen Deckenbalken), so darf der Abstand der Unterkonstruktion höchstens 31,25 cm (= 62,5 cm/2) betragen. Von einer unmittelbaren Befestigung an lastabtragenden Bauteilen (z.B. Sparren, Deckenbalken) wird dringend abgeraten.

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,13

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.claytec.de/produkte/baustoffe/lehmputz/schilfrohrplatte.html>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: CLAYTEC
Strasse: Nettetal Str. 113
PLZ Ort: 41751 Viersen-Boisheim

Telefon: 0 21 53 9 18-0
Fax: 0 21 53 9 18-18
Email: service@claytec.com
Internet: www.claytec.de

Firmenprofil: Bauplatten
Lehmbauplatten (Schilfrohr, Jute)
Kontakt: Ulrich Röhlen Dämmstoffe
Lehmbauplatten (Schilfrohr)
Kontakt: Ulrich Röhlen

Stand: 03.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.